

## 双酚 A 型半固体环氧树脂 E-39

### 1. 产品概述

环氧树脂 E-39 在一定的温度范围内有适宜的操作粘度，可以达到填充料不沉降，制品不开裂，绝缘强度好的效果。用此环氧树脂配以适当的填料、活性增塑剂、颜料、固化剂制成的制品具有机械强度高，绝缘性能好、尺寸稳定性好、耐溶剂、耐腐蚀等特点。特别适合浇铸小型变压器、互感器、工具磨具等机械零部件。

### 2. 产品参数

检测项目	检测指标	单位
外观	透明粘稠液体无明显机械杂质	/
环氧当量	240-250	g/mol
水解氯	≤0.0500	%
挥发物	≤0.30	%
色泽	≤30	Hazen
软化点	27 ~ 35	°C

### 3. 产品包装

本品为 200kg 密封铁桶装，本品为非危险品

### 4. 存储及注意事项

- 1). 环氧树脂应存放于阴凉干燥处，避免雨淋、日光曝晒。
- 2). 调配环氧树脂时，要现用现配，适量配比固化剂，以免造成浪费。
- 3). 环氧树脂存放期限一般为 1 年，超过期限应进行测试，符合指标则仍可使用。